


Technisches Datenblatt

M 692b/2



M 692b/2 ist eine bitumenveredelte Wollfilzpappe, beidseitig selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis.

Allgemeine technische Daten		
Dicke	[mm]	ca. 2,0
Flächengewicht	[kg/m ²]	ca. 2,2 ± 0,2
Verlustfaktor nach DIN EN ISO 6721-3: d _{200 Hz} bei 20 °C		0,07
Wärmebeständigkeit langfristig bis	[°C]	100
Kältebeständigkeit bis	[°C]	- 40 °C (aufgeklebt)
Schälwiderstand	[N/mm]	> 0,5
Brennbarkeit nach DIN 75 200/ FMVSS 302		Brennrate < 100 mm/min

Anwendung: Körperschalldämpfung (Entdröhnung), Luftschalldämmung

Einsatzbereiche: Als Zwischenschicht im Fahrzeug- und Kabinenbau, Maschinenbau, Anlagenbau usw.


Verarbeitung: Untergrund säubern von Staub, Fett, Öl und Wasser. Satte, vollflächige Verklebung sicherstellen. Die Haftfestigkeit bei Kaltverklebung ist entscheidend von der Anpresskraft abhängig. Die Teile sind deshalb sorgfältig vollflächig fest anzudrücken, geeignet hierzu z.B. ist eine Andruckwalze.
Verarbeitungstemperatur: 18 - 25 °C

Lagerung: Trocken bei einer Temperatur von 18 - 35 °C
Stapelbarkeit: < 250 Teile
Lagerzeit: max. 6 Monate

Lieferform: Die Platten sind als Standardformat lieferbar in den Maßen 1600 x 1000 mm, andere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage.

Technisches Datenblatt

M 692b/2



Die technischen Daten (Mittelwerte) sowie Materialangaben basieren auf unseren derzeitigen Kenntnissen und Erfahrungen. Sie befreien den Verarbeiter wegen der Fülle möglicher Einflüsse bei der Anwendung unserer Produkte jedoch nicht von eigenen Prüfungen und Versuchen im Vorfeld des eigentlichen Einsatzes. Wegen der Besonderheiten jedes Einzelfalles können wir keine Haftung für unsere Hinweise übernehmen. Auf Wunsch stehen wir mit Auskünften gerne zur Verfügung.