


Fiche technique

M 2097



M 2097 est une mousse de polyuréthane (polyester), elle étanche les surfaces et elle est marquée d'une structure à rhombus. Equipement autoadhésive avec un système de colle résistant à la humidité augmentée sur base d'acrylat.

Dates techniques générales				
Type		M 2097/20	M 2097/30	M 2097/40
Epaisseur	[mm]	env. 20,0	env. 30,0	env. 40,0
Superficie de poids	[kg/m ²]	env. 0,61	env. 0,85	env. 1,11
Résistance à la chaleur à long terme jusqu'à	[°C]	100		
Résistance au froid jusqu'à	[°C]	- 40 (aucune rupture)		
Conductibilité de la chaleur	[W/mK]	0,040		0,038
Combustibilité selon DIN 75 200/ FMVSS 302		taux d'inflammabilité < 100 mm/min		

Utilisation: Affaiblissement de bruits aériens (absorption acoustique)

Secteur d'opération: Cabines insonorisée, cabines de véhicule, construction mécanique, revêtement nacelle (éolienne), etc.


Traitement: Nettoyez le sol des poussières, des graisses, de l'huile et de l'eau. Il est nécessaire d'assurer un collage saturé. La force d'adhérence du collage à froid est dépendant de la force de la pression. C'est pourquoi les pièces doivent être appuyées soigneusement et complètement, comme par exemple avec un rouleau de pression.
A l'installation sur la tête, une fixation mécanique supplémentaire est nécessaire.
Température de traitement: 18 - 25 °C

Stockage: Secs à une température de 18 - 35 °C
Magasinage: max. 6 mois

Fourniture: Les platines sont livrables en format standard de mesure 1000 x 1600 mm, d'autres dimensions et flans sur demande.

Fiche technique

M 2097



Les dates techniques (valeurs moyennes) ainsi que les données de matériel sont basées sur nos essais exacts et sur nos longues expériences. À cause de l'abondance des influences possibles lors de l'emploi de nos produits, ils libèrent l'utilisateur non de propres examens et tentatives dans l'avancée de l'utilisation propre. A cause des particularités de chaque cas isolé, nous ne pouvons reprendre aucune responsabilité de nos instructions. Sur demande nous sommes à la disposition avec des renseignements volontiers.