


Technisches Datenblatt

Isoglamat 4/21 sk Alu



Isoglamat 4/21 sk Alu ist eine Kombination aus einer versteppten Matte aus E-Glas-Fasern (Dicke ca. 4 mm) und einem mechanisch verfestigten Nadelvliesstoff aus E-Glas (Dicke ca. 21 mm). Die beiden Glasfasermaterialien sind bindemittelfrei miteinander vernadelt. Das Produkt ist kaschirt mit einer Aluminiumfolie (Dicke ca. 100 µm) sowie selbstklebend ausgerüstet mit einem hochwertigen Klebstoffsystem auf Acrylatbasis.

Allgemeine technische Daten		
Dicke	[mm]	ca. 25 mm
Flächengewicht	[kg/m ²]	ca. 4,0
Wärmebeständigkeit langfristig bis	[°C]	180 (Steppfaden) 500 (Glasfaser)
Kältebeständigkeit bis	[°C]	- 40 (aufgeklebt)
Wärmeleitfähigkeit Glasfasermatte	[W/mK]	0,047 (bei 100 °C) 0,069 (bei 250 °C)
Wärmeleitfähigkeit Glasvlies	[W/mK]	0,042 (bei 100 °C) 0,102 (bei 500 °C)
Brennbarkeit		nicht brennbar

Anwendung: Wärmeisolation

Einsatzbereiche: Im Motorraum, bei Turboladern, im Auspuffbereich, Katalysatoren, Öfen, Heizungen, usw.

Verarbeitung: Untergrund säubern von Staub, Fett, Öl und Wasser. Satte, vollflächige Verklebung sicherstellen. Die Haftfestigkeit bei Kaltverklebung ist entscheidend von der Anpresskraft abhängig. Die Teile sind deshalb sorgfältig vollflächig fest anzudrücken, geeignet hierzu z.B. ist eine Andruckwalze.
 Verarbeitungstemperatur: 18 - 25 °C

Lagerung: Trocken bei einer Temperatur von 18 - 35 °C
 Lagerzeit: 6 Monate

Lieferform: Plattenware 1000 x 1000 mm, andere Abmessungen und Zuschnitte auf Anfrage.

Die technischen Daten (es handelt sich um Mittelwerte) sowie Materialangaben beruhen auf sorgfältigen Versuchen und unseren langjährigen Erfahrungen. Wegen der Besonderheiten jedes Einzelfalles können wir jedoch keine Haftung für unsere Hinweise übernehmen, eigene Anwendungsversuche sind in jedem Fall zu empfehlen. Auf Wunsch stehen wir mit Auskünften gerne zur Verfügung.