

Technische Daten:

Elastomer 53 Grey

Produktbeschreibung und Vorteile

- Einsatzbereich: Folien- und Furnierverpressung
- Keine Kontaktverfärbungen auf verpressten Teilen
- Langfristige Flexibilität

Standard-Maße

Breite: bis 2000 mm
Materialstärke: 3 mm
4 mm
Oberfläche: glatt/glatt

Elastomer	TPIN	
Kautschuktyp	NR – Naturkautschuk	
Farbe	Grau	
Materialhärte	53 Shore A	DIN 53 505
Toleranz d. Materialstärke	+/-0,40 mm	
Spez. Gewicht/Dichte	1,06 g/cm ³	DIN 53 508
Zugfestigkeit	26 Mpa	DIN 53 504
Reißdehnung	690 %	DIN 53 504
Temperaturbeständigkeit	120 °C	